



RAPIDSHINE

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Nasiol Quick seramik kaplama hem son kullanıcılar hem de profesyoneller için geliştirilmiştir. Orta boy bir arabaya uygulama 20-25 dakika sürer. Maksimum ürün performansı elde etmek için uygulama alanının sıcaklık ve bağıl nem (RH) değerlerinin (+5 °C ~ + 45 °C / 41 °F ~ 113 °F / %50 RH) önerilen duruma mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun.
- Uygulama sırasında direkt güneş ışığından kaçının ve sadece serin yüzeylerde çalışın.
- Ürünü kullanmadan önce, kalan kirleri gidermek için Nasiol® Clean uygulayarak yüzeyi hazırlayın ve temiz, tüy bırakmayan mikrofiber bir bezle kurulayın.
- Tek seferde 2 m²den büyük bir alanda çalışmayın.
- Kullanmadan önce ürünü hafifçe çalkalayın.

Özellikler

Hacim	500 mL
Görünüm	Milky liquid
Dayanıklılık	1 year
Kalem Sertliği (ISO-15184:2012)	NA
Kuru Film Kalınlığı	700-800 nm
Birim Alan Başına Tüketim	8-10 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0,99
PH değeri	7-7,5
Dokunma için Kuruma Süresi	2h
Uygulama Sıcaklığı	5°C-45°C (≤50%RH)
Sıcaklık Dayanıklılığı	NA
Su Temas Açısı	102.7°
Su Kaydırma Açısı	18°