



MARINECOAT FAST

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzey; kuru ve kir yağ vb. kirlenici unsurlardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama gölge bir alanda yapılmalıdır.
- İyi havalandırılmış bir ortamda uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ılık olmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 23oC ve %50 bağıl nem koşullarında olmalıdır.
- Nasiol MarineCoat Fast antifouling boyanın üzerine uygulanmaz.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	150 mL
Görünüm	Renksiz sıvı
Dayanıklılık	1 sezona kadar
Kimyasal Dayanım	12>pH>1
Tuzlu Su Dayanımı	Var
Nem Dayanımı	Var
Kuru Film Kalınlığı	200-300 nm
Birim Alan Başına Tüketim	5-8 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0.8 g/cm ³
pH Değeri	4.8-5
Dokunma için Kuruma Süresi	4 saat
Uygulama Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50%RH)
Sıcaklık Dayanımı	275°C
Su Temas Açısı	97° @10 µL
"3000" Islak Aşındırma Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	93° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	23° @20 µL
Yağ Temas Açısı	76° @10 µL
Parlaklık Düzeyi @60° (ISO-2813:2014)	93 (Acrylic)
Uçucu Organik Bileşik (VOC) (ASTM D-2369)	733 g/L (91.6%)
REACH Uyumluluğu	Var