



NL272

Uygulama ve Özellikler

Ürün Bilgisi

Nasiol NL272, arabanızı çizilmelere, kuş pisliklerine, asit yağmurlarına, UV ışınlarına, deterjanlara ve çeşitli kimyasallara karşı koruyan, araç gövde boyası, farlar, siyah plastikler ve döşeme yüzeyleri için nihai bir nano seramik kaplamadır. NL272, ultra parlak kaplaması ile yüzeyin orijinal rengini canlandırır ve aracın çekici bir görünüme sahip olmasını sağlar. Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyunuz ve resmi internet sitesindeki uygulama videosunu izleyiniz.

Uygulama Koşulları

- Uygulama yapılacak yüzey; kuru ve kir yağ vb. kirlenici unsurlardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama gölge bir alanda yapılmalıdır.
- İyi havalandırılmış bir ortamda uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ılık olmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 23oC ve %50 bağıl nem koşullarında olmalıdır.

Uygulama

Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü uygulamadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.

Nasiol NL272 hem son kullanıcılar hem de profesyoneller için geliştirilmiştir. Standart araçlar için uygulama yaklaşık 60-90 dakika sürmektedir. Sıcaklık ve bağıl nem önerilenden fazla olması halinde ürün beklenenden daha hızlı kürlenebilir.

Aracınızı yıkayınız, gerekli ise kil uygulaması yapınız. Araç yüzeyinin durumuna göre uygun polisaj makinesi ve pastası ile yüzeyi parlatma işlemi yapınız. Parlatma işlemi sonrasında aracınızı yıkayınız ve yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

Nasiol Clean ürününü yüzeye spreyleyerek tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle silerek yüzeyinizi kaplamaya hazır hale getiriniz.

Tek seferde 1 m2 den daha büyük alanlarda çalışmayınız. Ürünü kullanmadan önce kutudan çıkan koruyucu nitril eldivenleri giyiniz ve şişeyi hafifçe çalkalayınız. Kutu içerisinde bulunan uygulama takozunun üzerine süet bezi yerleştiriniz. Nasiol NL272 şişesinden ürünü süet bez üzerine dökünüz. 1 m2 alan için 4-5 mL yeterli olacaktır. Ürünün hava ile temas etmesini önlemek için kapağı kapatınız.

Yüzeye homojen bir şekilde uygulayabilmek için “S veya N” harfi çizerek ürünü tatbik ediniz. Uygulama takozunu kaldırmadan yatay ve dikey hareketlerle ürünü yüzeye tamamen yedirmelisiniz. Kuru alan bırakmadığınızdan emin olunuz.

Boncuklanma (toplanma) meydana geldiğinde (normal koşullarda 30 saniye), fazla ürünü Nasiol mikrofiber bezi kullanarak doğrusal hareketlerle yüzeyden nazikçe siliniz. Bezin kuru tarafı ile nazikçe, dairesel hareketler yaparak parlatma işlemi yapınız.

İlk slime adımı için geç kalırsa, ürün yüzeyde sertleşerek silme işlemi zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Bu durumda ürünü polisaj makinesi ve pasta ile yüzeyden uzaklaştırmalısınız. Düzeltme işleminden sonra ürünü tekrardan uygulayabilirsiniz.

24 saatlik kürlenme süresi boyunca kaplamalı yüzeyi doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, su ve diğer kirlenici unsurlardan uzak tutunuz.

Deterjan bazlı herhangi bir yıkama yapmadan önce nano kaplamanın tam kuruması, aşınmalara karşı direnç ve kimyasallara karşı direnç kazanabilmesi için 48 saat beklemelisiniz.



NL272

Uygulama ve Özellikler

Özellikler

Ambalaj	50 mL
Görünüm	Renksiz sıvı
Dayanıklılık	5 yıla kadar dayanım
Kimyasal Direnç	12>pH>1
Tuzlu Su Direnci	Evet
Neme Karşı Direnç	Evet
Kurşun Kalem Sertliği (ISO-15184:2012)	10H
Kuru Film Kalınlığı	800-1100 nm
Birim Alan Başına Tüketim	4-5 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0.87 g/cm ³
pH Değeri	5.5-6
Dokunma Kuruluğu Süresi	4h
Uygulama Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50%RH)
Sıcaklık Dayanımı	150°C
Su Temas Açısı	107° @10 µL
3000 Islak Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	101° @10 µL
Su Kayma Açısı	11° @20 µL
Yağ Temas Açısı	87° @10 µL
Parlaklık Oranı @60° (ISO-2813:2014)	96 (Akrilik)
REACH Uygunluğu	Evet