



ZR53

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü uygulamadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.
- Nasilol ZR53, hem son kullanıcılar hem de profesyoneller için geliştirilmiştir. Standart araçlar için uygulama yaklaşık 60-90 dakika sürmektedir. Sıcaklık ve bağıl nem önerilenden fazla olması halinde ürün beklenenden daha hızlı kürlenebilir.
- Aracınızı yıkayınız, gerekli ise kil uygulaması yapınız. Araç yüzeyinin durumuna göre uygun polisaj makinesi ve pastası ile yüzeyi parlatma işlemi yapınız. Parlatma işlemi sonrasında aracınızı yıkayınız ve yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Nasilol Clean ürününü yüzeye spreyleyerek tüy bırakmayan bir mikrofiber bez ile silerek yüzeyinizi kaplamaya hazır hale getiriniz.
- Tek seferde 1 m2 den daha büyük alanlarda çalışmayınız. Ürünü kullanmadan önce kutudan çıkan koruyucu nitril eldivenleri giyiniz ve şişeyi hafifçe çalkalayınız. Kutu içerisinde bulunan uygulama takozunun üzerine süet bezi yerleştiriniz. Nasilol ZR53 şişesinden ürünü süet bez üzerine dökünüz. 1 m2 alan için 4-5 mL yeterli olacaktır. Ürünün hava ile temas etmesini önlemek için kapağı kapatınız.
- Yüzeye homojen bir şekilde uygulayabilmek için "S veya N" harfi çizerek ürünü tatbik ediniz. Uygulama takozunu kaldırmadan yatay ve dikey hareketlerle ürünü yüzeye tamamen yedirmelisiniz. Kuru alan bırakmadığınızdan emin olunuz.
- Boncuklanma (toplanma) meydana geldiğinde (normal koşullarda 30 saniye), fazla ürünü Nasilol mikrofiber bezi kullanarak doğrusal hareketlerle yüzeyden nazikçe siliniz. Bezin kuru tarafı ile nazikçe, dairesel hareketler yaparak parlatma işlemi yapınız.
- İlk slime adımı için geç kalırsa, ürün yüzeyde sertleşerek slime işlemi zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Bu durumda ürünü polisaj makinesi ve pasta ile yüzeyden uzaklaştırmalısınız. Düzeltme işleminden sonra ürünü tekrardan uygulayabilirsiniz.
- 24 saatlik kürlenme süresi boyunca kaplamalı yüzeyi doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, su ve diğer kirlenici unsurlardan uzak tutunuz.
- Deterjan bazlı herhangi bir yıkama yapmadan önce nano kaplamanın tam kuruması, aşınmalara karşı direnç ve kimyasallara karşı direnç kazanabilmesi için 48 saat beklemelisiniz.
- Bu ürünü cilalanmamış plastik parçalara, yeni boyanmış (3 aya kadar) veya düşük kaliteli boyanmış yüzeylere, camlara, tekstil ürünlerine, lastiklere ve emici parçalara uygulamayınız.

Özellikler

Hacim	50 ml
Uygulama yüzeyleri	Araçların boyalı gövde yüzeyleri, ışıklar, siyah plastik parçaları, krom kaplamaları ve trim yüzeyleri
Dayanım	3 yıla kadar
Tüketim	Küçük Araçlar (A-B Sınıfı) : 30-35 mL Orta Araçlar (C-D Sınıfı) : 35-40 mL Büyük Araçlar (E Sınıfı & SUV) : 40-50 mL
Sıcaklık dayanımı	150°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Birim alan başına tüketim	4 mL/m2
Kaplama kalınlığı	700-1000 nm
Kalem sertliği	10H
Çizik Dayanıklılığı	✓
Su İticiliği	✓
Yağ İticiliği	✓
Hologram azaltma	✓
Raf ömrü	Şişe açılmadan 2 yıl, Açıldıktan sonra 1 hafta
Depolama koşulları	-3°C to +30 °C
Kürlenme süresi	Dokunmak için 4 saat, Su teması için 24 saat Deterjanla yıkama ve kimyasal temas için 48 saat
Miktar/Koli	10 adet