



NANO SEAT PROTECT

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü kullanmadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.
- Uygulama yüzeyi kuru ve kir, yağ vb. Kirlilik unsurlarından arındırılmış olmalıdır.
- Kullanmadan önce ürünü hafifçe çalkalayınız. 1 m² alana ıslanana kadar (yaklaşık 80-100 mL) 20-30 cm mesafeden uygulayınız.
- Ürünün tüm yüzeye eşit olarak uygulanması için dikey ve yatay hareketlerle yüzeye geniş spreyleme yaparak uygulayınız.
- Tavan döşemesine ve tentelere uygulama yaparken dikkatli olunuz. Fazla ıslanma halinde sarkma meydana gelebilir.
- 24 saatlik kürlenme süresi boyunca doğrudan güneş ışığına, aşırı toza, suya ve diğer kirlletici unsurlara maruz bırakmayınız.
- Uygulama esnasında ürün, uygun olmayan bir yüzeye temas ettiğinde beklemeden temiz bir mikrofiber ile yüzeyi siliniz.
- Ürün etkinliği kumaş cinsine göre değişiklik gösterebilir.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	500 mL
Dayanıklılık	6 Aya Kadar
Kimyasal Dayanım	11>pH>1
Kuru Film Kalınlığı	75-100 nm
Birim Alan Başına Tüketim	80-100 ml/m ²
Yoğunluk @23°C	0.812 g/cm ³
pH Değeri	1.4-1.6
Nefes Alabilirlik (EN 1062-1)	Kategori 1
Uygulama Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	110°C
Su İticilik (ISO-4920)	90/100
Su Temas Açısı	129° @10 µL
"2000" Kuru Aşındırma Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	122° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	9° @20 µL
Yağ Temas Açısı	81° @10 µL
Dokunma için Kuruma Süresi	6 saat
REACH Uyumluluğu	Var