



PPF GUARD NEW FORMULA

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü uygulamadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.
- Aracınızı yıkayınız. Nasiol Clean ürününü yüzeye spreyleyerek tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle silerek yüzeyinizi kaplamaya hazır hale getiriniz.
- Tek seferde 1 m2 den daha büyük alanlarda çalışmayınız. Ürünü kullanmadan önce kutudan çıkan koruyucu nitril eldivenleri giyiniz ve şişeyi hafifçe çalkalayınız. Kutu içerisinde bulunan uygulama takozunun üzerine süet bezi yerleştiriniz. Nasiol PPFGuard şişesinden ürünü süet bez üzerine dökünüz. 1 m2 alan için 2-3 mL yeterli olacaktır. Ürünün hava ile temas etmesini önlemek için kapağı kapatınız.
- Yüzeye homojen bir şekilde uygulayabilmek için “S veya N” harfi çizerek ürünü tatbik ediniz. Uygulama takozunu kaldırmadan yatay ve dikey hareketlerle ürünü yüzeye tamamen yedirmelisiniz. Kuru alan bırakmadığınızdan emin olunuz.
- Boncuklanma (toplanma) meydana geldiğinde (normal koşullarda 30-45 saniye), fazla ürünü Nasiol mikrofiber bezi kullanarak doğrusal hareketlerle yüzeyden nazikçe siliniz. Bezin kuru tarafı ile nazikçe, dairesel hareketler yaparak parlatma işlemini yapınız.
- 24 saatlik kürlenme süresi boyunca kaplamalı yüzeyi doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, su ve diğer kirlenici unsurlardan uzak tutunuz.
- Deterjan bazlı herhangi bir yıkama yapmadan önce nano kaplamanın tam kuruması, aşınmalara karşı direnç ve kimyasallara karşı direnç kazanabilmesi için 48 saat

Özellikler

Ambalaj Hacmi	50 mL
Görünüm	Renksiz ila açık sarı sıvı
Dayanıklılık	2 Yıla Kadar
Kimyasal Dayanım	12>pH>1
Tuzlu Su Dayanımı	Var
Nem Dayanımı	Var
Birim Alan Başına Tüketim	2-3 mL/m2
Yoğunluk @23°C	0.845 g/cm3
pH Değeri	7.5-8.5
Dokunma için Kuruma Süresi	4 Saat
Uygulama Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50%RH)
Su Temas Açısı	101-106° @10 µL
“3000” Islak Aşındırma Sonrası	95° @10 µL
Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	
Su Kaydırma Açısı	12-16° @20 µL